



CF FLOOR PRO Hybridkleber

Produktdaten



CF FLOOR PRO Hybridkleber
 System CF FLOOR PRO 12
 Art.-Nr. 2 02 821



Stufenfalz CF FLOOR PRO 12
 verkleben



Schnelle Hautbildungszeit /
 Anfangsfixierung

Einsatzbereich

1-komponentiger und lösemittelfreier Hybridklebstoff zur Verklebung der **CF FLOOR PRO 12** Stufenfalzverbindung sowie zur Fixierung von Heizelementen an Wand und Decke.

Verarbeitung

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren. Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Der Klebstoff wird mittels Kartuschenpresse aufgetragen. Die Hautbildungszeit des **CF FLOOR PRO Hybridklebers** beträgt ca. 4 Minuten. Nach Beginn der Hautbildungszeit ist ein Verkleben nicht mehr möglich. Bereits aufgetragener Kleber ist zu entfernen. Frischen, nicht ausgehärteten Klebstoff mit Verarbeitungsgeräten (z.B. Spachtel) entfernen. Die Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.

Daten

Farbe	Weiß
Hautbildungszeit	ca. 4 min. (+20 °C, 50 % r.F)
Verbrauch	Verklebung der Stufenfalz von CF FLOOR PRO 12: ca. 5 m ² / Kartusche Verklebung der Heizelemente: ca. 3 m ² / Kartusche
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,60 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Klebstoff und Substrate	von +5 °C bis +30 °C

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate. Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

